

Nota a los Propietarios: Esta no es una guía de instalación paso a paso, sino precauciones generales y consejos sobre cómo instalar y cuidar su azulejo. Aunque algunos confían en sus habilidades de bricolaje, siempre recomendamos a un profesional que realice su instalación para garantizar la longevidad de su azulejo. Por favor contáctenos con preguntas específicas no tratadas en esta guía.

Antes de realizar su pedido, asegúrese de que su aplicación se adapte al cuerpo de la baldosa o al esmalte para áreas húmedas o al aire libre. Para áreas húmedas como piscinas, cocinas o baños, asegúrese de que el glaseado sea adecuado y resistente a los ácidos. También tenga en cuenta que nuestras baldosas hechas con nuestro cuerpo de arcilla reciclada son resistentes a las heladas, pero no a prueba de heladas. Nuestras baldosas para el cuerpo White Clay no son recomendadas para aplicaciones exteriores en áreas afectadas por ciclos de congelación/descongelación.

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Usted es responsable de determinar la aceptabilidad del producto antes de la instalación. Dada la naturaleza artesanal de nuestro azulejo, habrá un cierto color, tamaño y variación de espesor. El espaciado de lechada típico es de $\pm 3/16"$ para baldosas no rectificadas, y de $\pm 1/8"$ para baldosas rectificadas. La variación del tamaño se acentúa por el espaciado de la lechada. Considere cuidadosamente el espaciado de la lechada antes de la instalación. Si se desvía del tamaño de la junta de lechada recomendada, haga una maqueta adecuada que imite las condiciones en el sitio de trabajo. **Asegúrese de colocar los azulejos y tirar de diferentes cajas para lograr la mejor combinación general de color.** Coloque las baldosas para determinar los cortes y el espaciado de la lechada y vuelva a verificar que tenga suficiente baldosa para completar el proyecto con algunas piezas sobrantes. Una vez instalado, no se aceptarán reclamaciones con respecto a la variación de color y tamaño. Si necesita piezas adicionales, no inicie la instalación hasta que las tenga. Cada pedido de baldosas está hecho a mano y es único. Las piezas adicionales pueden variar en color a partir de su orden original.

CORTAR/PERFORAR

Herramientas Recomendadas:

- Sierra de teja mojada con hoja de diamante para cortar
 - Broca de diamante con agua para la perforación
 - Gafas de seguridad, guantes
- Si alguna de las losetas tiene imperfecciones, sepárelas para hacer cortes.
 - Una nueva hoja de azulejo hará un corte más limpio que una hoja sobreutilizada.
 - Asegúrese de que el agua en la cuchilla esté limpia y funcionando bien con toda su fuerza.
 - Lije los bordes con piedra o arena después del corte.
 - Use bordes cortados contra las paredes exteriores o el techo donde están ocultos.
 - Asegúrese de que la brida del grifo cubra cualquier astillado en los bordes de un corte.
 - Sumerja las baldosas en agua limpia antes de cortar.
 - Seque las losetas después del corte y antes de aplicar silicona y / o calafateo

ADVERTENCIA: El corte y el esmerilado en seco de baldosas de cerámica pueden provocar la exposición al polvo de sílice, que en el estado de California puede causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para reducir la exposición al polvo de sílice, solo use una sierra húmeda cuando corte cualquier loseta.

AJUSTES Y MATERIALES

Herramientas Recomendadas:

- llana dentada de 1/4", esponja, gafas de seguridad
- El sustrato apropiado y los materiales de ajuste deben determinarse caso por caso. Consulte con su instalador, contratista o arquitecto. Tenga cuidado de no esparcir la capa delgada en áreas más grandes de las que se pueden establecer en 5–10 minutos.
 - Recomendamos el uso de Thinset modificado según el manual del Tile Council of North American (TCNA) para detalles de instalación de cerámica, vidrio y piedra para su tipo de instalación. Por favor, siga todas las instrucciones del fabricante.

ESPACIOS

Herramientas Recomendadas:

- Separadores de azulejos, cuñas, nivel de láser, nivel de construcción, línea de tiza, cinta métrica, lápiz
- Las juntas más cerradas requerirán un profesional. Si la línea de lechada está demasiado apretada, la loseta podría astillarse en los puntos de tensión mientras la lechada se seca.

LECHADA

Herramientas Recomendadas:

- Guantes de goma, esponjas de lechada, trapos limpios, dos cubos de agua limpia, flotador de lechada suave, gafas de seguridad
 - Liberación de lechada (la liberación de lechada debe usarse con lechadas de colores y ladrillos con fisuras / crujidos)
 - Eliminación de bruma de lechada
- Las lechadas contrastantes pueden manchar la loseta y deben ser probadas previamente para detectar manchas.
 - Consulte las pautas del fabricante de la lechada para obtener detalles específicos sobre la lechada.
 - Recomendamos una liberación de lechada para facilitar la limpieza después de la instalación y evitar manchas con una lechada de color oscuro.
 - Las baldosas con agrietamiento / crujido deben tener un sellador de liberación de cera / cera aplicado y se deben secar antes de la inyección.
 - Se necesita una liberación de lechada en todas las losetas sin esmaltar.
 - Pruebe primero la liberación de lechada en un lugar discreto.
 - National Tile Contractors Association (NTCA) recomienda limpiar cualquier bruma de lechada al día siguiente con agua limpia y una almohadilla de limpieza de nylon blanco o un removedor de neblina de lechada neutral.

CUIDADO

Herramientas Recomendadas:

- Esponja que no raya
- Limpieza diaria: jabón suave para lavar platos con agua y trapos o trapos limpios O cualquier limpiador de pH neutro especificado para azulejos
- Para cualquier producto de limpieza, pruebe una pequeña cantidad en su baldosa para asegurarse de que no afecte al esmalte.
- Use productos de limpieza que no contengan ácido fosfórico. Evite los limpiadores que contienen ácidos como el vinagre o el jugo de limón.
- Limpie inmediatamente los derrames o las manchas.